

ИНН 7604213340, КПП 760401001, ОГРН 1117604016738
р/счет 40702810477030010168 в Калужском отделении
№ 8608 ПАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810100000000612, БИК 042908612
real-beton.com, pkf70.ru



PKF-70MR

высокоэффективная противоморозная суперводоредуцирующая/суперпластифицирующая добавка в бетон

Водный раствор эфира поликарбоксилата гребенчатой структуры, ассоциированный с электролитом для зимнего применения. Производится в двух вариантах – до -15°C и -30°C . Во втором варианте имеет меньшее время сохраняемости подвижности бетонной смеси.

Специально разработана для товарных смесей, хотя может применяться и для конструкционного бетона, кроме преднапряженного. Позволяет получить любой класс подвижности при отсутствии расслоения и водоотделения, в том числе самоуплотняющиеся смеси, тощие и высокопрочные бетоны. Эффективна для любого типа цемента. Без дополнительных воздухововлекающих добавок обеспечивает оптимальное воздухововлечение при использовании в мостовых и гидротехнических бетонах. Улучшает качество поверхности изделий. Снижает водопроницаемость. Увеличивает морозостойкость. Не вызывает коррозии арматуры.

Преимущества

- снижение расхода цемента;
- низкая цена при высокой эффективности;
- увеличение ранней и конечной прочности бетона;
- увеличение времени сохраняемости подвижности;
- расширение диапазона подвижностей без расслоения и водоотделения;
- уменьшение проницаемости;
- оптимальное воздухововлечение;
- сокращение длительности термо – влажностной обработки;
- улучшение качества поверхности бетона;
- снижение интенсивности или отказ от виброуплотнения;
- экологически безопасна, возможен контакт бетона с питьевой водой.

Рекомендации по применению

Перед употреблением перемешать. Вводить добавку в смоченную смесь, предпочтительно с последней третью воды затворения. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки. В зависимости от типа цемента и подвижности рекомендуемая дозировка 0,25 – 3,0% от массы цемента по массе в форме поставки, типично 1%.

Упаковка: Пластиковые канистры, евроконтейнер 1150 или 1250 кг.

Срок годности 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Рекомендуемые условия хранения – в оригинальной таре при температуре выше -25°C .

При замораживании/размораживании восстанавливает свойства после перемешивания. Пожаро/взрывобезопасна. Сертифицирована в РФ и ЕТС.