

ИНН 7604213340, КПП 760401001, ОГРН 1117604016738  
р/счет 40702810477030010168 в Калужском отделении  
№ 8608 ПАО «Сбербанк России»  
к/счет 30101810100000000612, БИК 042908612  
real-beton.com, pkf70.ru



## PKF-70R+

### **высокоэффективная суперводоредуцирующая/суперпластифицирующая добавка в бетон с увеличенным временем сохраняемости подвижности**

Водный раствор эфира поликарбоксилата гребенчатой структуры, ассоциированный с гидроксикарбоновым олигомером для увеличения времени сохраняемости подвижности бетонной смеси.

Специально разработана для товарных смесей, хотя может применяться и для конструкционного бетона, неармированного и армированного. Позволяет получить любой класс подвижности при отсутствии расслоения и водоотделения, в том числе самоуплотняющиеся смеси, тощие и высокопрочные бетоны. Эффективна для любого типа цемента. Без дополнительных воздухововлекающих добавок обеспечивает оптимальное воздухововлечение при использовании в мостовых и гидротехнических бетонах. Улучшает качество поверхности изделий. Снижает водопроницаемость. Увеличивает морозостойкость. Не вызывает коррозии арматуры.

#### Преимущества

- снижение расхода цемента;
- низкая цена при высокой эффективности;
- увеличение ранней и конечной прочности бетона;
- увеличение времени сохраняемости подвижности;
- расширение диапазона подвижностей без расслоения и водоотделения;
- уменьшение проницаемости;
- оптимальное воздухововлечение;
- сокращение длительности термо – влажностной обработки;
- улучшение качества поверхности бетона;
- снижение интенсивности или отказ от виброуплотнения;
- экологически безопасна, возможен контакт бетона с питьевой водой.

#### Рекомендации по применению

Перед употреблением перемешать. Вводить добавку в смоченную смесь, предпочтительно с последней третью воды затворения. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки. В зависимости от типа цемента и подвижности рекомендуемая дозировка 0,25 – 3,0% от массы цемента по массе в форме поставки, типично 1%.

**Упаковка:** Пластиковые ведра 20 кг, евроконтейнер 1000 кг.

Срок годности 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Рекомендуемые условия хранения – в оригинальной таре при температуре выше +5<sup>0</sup>С.

При замораживании/размораживании восстанавливает свойства после перемешивания. Пожаро/взрывобезопасна. Сертифицирована в РФ и ЕТС.